



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

**Io. Baptistæ Portæ Neapolitani Magiæ Naturalis Libri
Viginti**

Della Porta, Giambattista

Frankfurt, 1607

Vocati smalti quomodo conficiuntur. Cap. VIII.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-70772](https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:466:1-70772)

suffunduntur cocci rubore, & rutilos ex se radios emitunt. Sumito quatuor auripigmenti vncias, terito, & in phialam vitream induo, cuius fundum cōtra vim ignis paleato luto munias, & os lente obturabis: succens carbonibus fumus in sublimē volat, ac leuissima, & tenuissima materiæ pars in superiorem locum se consent. & eam circa phialę parietes, & colli cameram hærente videbis, corpulentior sit paulatim, ex partium accessione crassior coalescit, ac bullantum aquarum modo, ampullis congeritur, & processu copia crescente, inferius delabitur: quædam collo hærent, color omnibus flagrantissimi rubini, sed fragiles & parui sunt. Frangendum vas, & acuta cultri acie concretas illas rubentes bullas vitro inhærescentes vellito, & vtitor. Si magnam ex pusillis gemmatam exoptas: ex compluribus paruulis super vitri tristum liquefactis in unam coalescere s̄nas, quod nil oculis iucundius spectabitur.

Vocati smalti quomodo conficiuntur.

C A P. VIII.

Post gemmarū confectiones, smaltos quos vocant, aggrediemur. Cognatum opus, ex eadem mistura, & coloribus tinguntur, differentia hæc sola intercedit, quod in illis pellucet vitrum, in his sordet, vel solidicit. Antiquitus ex his tessellatum opus fiebat, vel quod musaicum vocant, utunturque eis aurifabri in colorando, exornandoq; auro. His corpus, & soliditas stanno inducitur. Sed quid operandum ut

Smaltum lacteum reddere

possimus? Plumbi cineris vnciae binæ, stanni quatuor cum duplo vitri in corpus crassescant, in pilulas cōglobato, & per noctem lento impones igni, præcauendo ne vas lateribus inhærescat, spatha ferrea permiscendo, & colliquato auge ignem, & fiet. Si contra vis

nigrum smaltum tingere,

Ad crystalli libram manganesi vocati drachmam unam adiicies, sic enim leonini coloris erit, mox illi Zaphara alteram addes, & nigra euadet mistura, cape sapienter pelli.

perimentum, si purpurei obscuri aut violacei coloris erit, nam corpus addendo, scilicet stanni calcem, nigrit fiet compositio. At

Smaltum croceum meracius colorare

poteris, singulis crystalli libris, addendo aliquantulum croci ferrei, insuper vncias tres giallo*rum* vulgo dicti, quo plastici vtuntur, postremo plumbum & stannum.

Si autem

Smaltum croceum dilutius habere

exoptas, loco giallo*lini* dicti, addes gialetto vocatum, & voti fies compos. Poteris

Smaltum viride simulare

hoc modo; æs combustum addendo, quod vulgus ~~ra-~~ minellam vocat, scilicet per medium, & sic meracioris coloris erit: si dilutioris, adde ramenta æris, quæ è fabrorum malleis excutiuntur, dum æs igne flagrans malleatur. Si

Smaltum rubrum mentiri

vis, ferri rubiginem addito, sed tenuissime contusam, At exoptans

Smaltum, quod altera tenebricosa, & altera pel-lucida parte niteat.

Ex terra, & vitri duplo pastillos efficies, & per noctem reciprocationis igni apto vase liquetur, ferrea rude permiscendo, sic translucidas partes, & hebetiores paruo eius orbiculo deprehendes. Erit quoque

Smaltum amethystini coloris,

Quod ex solo manganese vocato fit, & si meracioris coloris euenier, adde plus corporis, id est, stanneæ calcis, plumbique. Sic

Ceruleum tingere smaltum

vales, ex vocata zaphara, plusculum corporis addendo.

Ex his

Smaltum veluti pediculosum effingere

poterimus: nam ex varijs punctulis intermixtum en-i-tet, ut videatur ex plurimis pediculis cōpositum, sed ita

jucundum visu. Iam confecto opaco smalto, supermar-
mor sparge, & illicè supra crocum, vel pallidum colo-
rem guttatim inspargito, & habebis.

duorum colorum smaltum habere

commixtum, primum *smaltum* coloratum supra mar-
mor proijcas, vt supra diximus, mox aliud aliter colo-
ratum super imponas, & ferrea rudicula comprimendo
ynias. At si quæreris

nobilius smaltum conficere,

Quo aurifabri vti solent, singulis catinis duos offas la-
lis fodæ addes, & harenæ, ex qua vitrum conficitur, &
perfectius erit.

De smalto roſei clari coloris conficiendo.

C A P. IX.

SE peritiores recētores vitrarij in colorando *smalte*
roſei clari coloris, vulgus *rosachiero* vocat, nō parum
insudant, videntes maiores nostros, quod illud satis ar-
tificiosè, & pulcherrime confinxerint. Nos & quæ ipi-
fecimus, & ab amicis habuimus, recensebimus, quod
potuimus, præstitimus, alijs ansam præbendo meliora
conficiendi. Hic erit

modus rosaclerum conficiendi

denas crystalli libras in ollam iniūcito, vbi optime li-
quefactū noueris, immērito libram minij optimi, di-
mediatis viçibus, ferreο veru quamcītissime remiſcen-
do, nam sui ponderositate facile in fundum cōſideret, vbi
remiſtum noueris, ex ollula instrumentis ferreis, ad id
aptis, euellito, & in aquam mergito, idq; tertio repetere
ne pīgeat: mox supra, æris in calcem redacti, vncias
quinq; admisceto, coloris flagrantissimi cinnabarim,
& maxime exagitatū tribus horis cōquiescere līto.
Vbi id feceris, stanni vitri superaddito ternas vncias, fi-
ne intermissione remiſendo, & floridissimum roſac-
lōrem in vitro perspicies, quo exornando auro vnu-
teris. Hoc tamen modo poteris

Vitrum stanni conficere.

Testaceo vase igni durabili coniūcito stanni libram, si-
nito calefiat, & liqueſcat, & vitrariorū fornaci in aſtu
flamma.