

**Io. Baptistæ Portæ Neapolitani Magiæ Naturalis Libri
Viginti**

Della Porta, Giambattista

Frankfurt, 1607

De scalpri temperatura, quod perphyreticum marmor incidat. Cap. VI.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-70772](https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:466:1-70772)

bis, nam durissima erunt. Est enim species chalybis excellentissima: quæ solum aquis temperata durissima efficitur. Est & altera minus bona, quæ nisi optimè temperetur, semper peior euadit. Hæc est

Scalpri temperatura ad incidenda marmora.

Ex optimo chalybe formetur scalprum, igni excadeat, ubi roseus color, vel rubeus fuerit, aquis intinge, mox temoue, & secundus color attendatur, ubi aureus apparet, in aquam projicito. Similiter modo fit

Scalprum ad ferrum secundum.

Vbi idem rubens rosæ color apparuerit, mergatur in aquam, vel acrem liquorem, quem docebimus, & attendens secundus erit fuluus, vel frumentaceus, & illico in aquam proifice. Hæ sunt optimæ

Ensium temperatura.

Oportet enses neruosos esse, ne, dum punctum ferimus, trumperantur, oportet etiam acutam aciem habeant, ut cum cæsum ferimus, obrunceat, secentq; : hic erit modus. Oleo, & bulyro corpus temperabis, ut neruum habent, acribus aciem, ut cæsionis robur recipient. Idque vel canalibus faciunt ligneis, vel laneis pannis madidis liquore: utere ingenio, & solertia.

De scalpri temperatura, quod porphyreticum marmora incidat. CAP. VI.

VALE familiariis maioribus nostris fuit scalpri temperatura, quo tam facile porphyreticum marmor incidebant, ut infinita testantur opera, quæ ad nos peruererunt, sed modus à nemine traditus, ac penitus ignotus, non sine maximo nostri temporis opprobrio, quod pulcherrimas, & utiles inueniones negligit, & parui pendit. Nos ut ab hac noxa immunes essemus, anxietate, laborib. & impensis quæcunq; ad manus venerant, vel in mentem, experti sumus, varijs methodis, varijsq; experientijs dirigendo, ut id assequi possemus, tandem, fauente numine, multo nobis latior apparuit aditus

ad hæc & maiora assequenda. Nec pigebit recensere, quæ, dum id tētaremus, casu inuenimus. Negotiū inter has difficultates versabatur. Si temperatūra nimis acris & robusta erat scalpi, vehementissimo mallei istū in partes dissiliebat, si vero mollis, replicatur, nec marmor signat, ob id durissima, & nervosa futura, ut nec ieiucēdat, nec dissiliat. Præterea succos, vel aquam, in quibus ferrum temperādum, claram, & lypidam oportet esse, nam si turbida fuerit, colores ex calore prouenientes non videntur, vnde tempora immergendi ignorabuntur, vnde omne dependet, clarū gitur, & repugnatiūci, tempus temperaturæ ostendunt. Colores maximè attendendi sunt, nam tempus mergendi, tollendi, ostendunt, & quia durissimū ferrum euadat oportet, & nervosum, ideo color erit mediū inter argentū, & aurum, & hoc colore aduentante, tota mergatur scalpūcies in liquorem, & tantillo temporis elapsō, remouetur, & ubi violaceus apparuerit, iterum in liquore mergatur, ne calore adhuc in scalpro perdurante, denuo temperaturam peruerat. Est tamen etiam maxime attēndendum, ut liquores, in quibus scalprum temperatus, sint frigidissimi, nā si calidi fuerint, minus operabuntur, nec eō liquore, in quo semel est extinctum ferrum, denuo aliud immegas; nam quin calidū sit, nil operabitur, sed in alium recentem & frigidum, & hunc interea in vitro vāsculo aliquo frigidę aquę innatare cogat, ut citō restigescat, & operi frigidissimum habeas. Hæ tamen sunt

Durissimæ ferri temperaturæ.

Si ferrum ignitum acetō distillato immerges, durum euenerit, idem euenerit in vrinam distillatam, ob salēm, quem in se coatinet. Si in rōrem temperabis, qui Maiorā mense supra ciceris folia reperiūr, durissimū euenerit, nam supra cogitatū falsum est, ut ex Thcophraſto alibi docuimus. Acetū, in quo sal ammoniacus dissolutus erit, vehementissimæ erit temperaturæ, ac si ex sale vrinæ, & halinitro in aqua dissolutis, ferrum temperabis, durissimum fiet. Vel si halinitrum, & salēm ammoniacum

Hiacum puluerabis in vitro vase longioris colli clausum sub simo, aut locis humidis pones, vsq; donec vertatur in aquam, in quam excandescens ferrum immagatur, melius operatus fueris. Præterea in liquorem calcis viue, & salis sodœ penicillo purgatum immersum ferrum, durissimum quoque euadet. Hæc omnia optima sunt, & opus exequuntur. Hæc tamen longè meliora ponemus.

Ferrum temperare ad porphyreticum marmor incidentum.

Fugitiuum seruum iam receptum, & postea exaltatum tape, & vitro vase claude, donec extabescat aqua, vel igne, scalprum ita obdurabit, ut facile compos fias voti, sed si nimia duritie fragile eueniet, addito plus liquoris, sin minus, corporis; hoc tamen tantisper curato, dum operis mensuram adinueneris, nam & forte, & neruoso ferrum euadet. Idem & optimè eueniet pythonis serpentis eluuie, & extabescētia, sal enim fortitudinem, pinguedo neruum dabit, & hæc sunt optima, & meliora, quæ in hoc genere experti sumus.

Quomodo porphyreticum marmor sine scalpro calare possimus. CAP. VII.

SUNT tamen alij qui idem agere sine scalbris conantur, sed valida, & vehementi aqua, eosq; hoc argumentum impulit: vidētes enim acetum, & acres succos supra marmor impositos in bullas extumescere, & illud corrodere opinati sunt, si vehementer, & validissimum liquorē ex acribus, & corrodentibus elicenter, futuri ut si te labore opus idem exequi possent: tandem hoc modo operam exequuti sunt. Accipe argentum viuum sublimatum, & salis ammoniaci parum, hæc, ut docuimus, distilla per vitrea organa, mox cape viridis æris, stanni in calcem redacti, ac pyridis lapidis parum, contere omnia cum sale gemma, & cōmuni, & ammoniaco, & distilla, & distillatum liquorē super feces asfundere, & iterum distilla, & hoc iterum tertio facito, tandem serua liquorē vase bene operculato. Quum opus aggredieris, porphyreticum marmor hircino sepo deli-