

**Io. Baptistæ Portæ Neapolitani Magiæ Naturalis Libri  
Viginti**

**Della Porta, Giambattista**

**Frankfurt, 1607**

Quomodo ferrum coquatur, operibus vt sit tractabile. Cap. VIII.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-70772](https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:466:1-70772)

nito, solas eas partes intactas relinquito, quas excavare desideras, spondam accommodabis; ut dum liquorem supra affundas, ne hinc inde diffuat, & liquor impositus validissime exedit, vbi ab opere cessarit, projice, & nouam indito, id semper repetendo, donec excavaueris quoisque volueris, & tuum opus peregeris.

*Quomodo ferrum coquatur, operibus ut sit tractabile.*  
C A P. VIII.

V A M P L V R I M I sunt, qui diligentissimè obseruantur, perquiruntq; quomodo secreta quadam arte adeo ferrum temperari possit, vt ne rumpatur; vel tormentorum sclopis ne perforetur. Sed hi, quæ in manibus habent, non curant, quod nō habent, perquirunt nam si dum coquitur ferrum, consideraret, fortasse quod tanto studio quærunt, ante oculos haberent. Dicimus igitur, quod ratio, cur enses rumpantur, & in partes disfiliant, & pectora ferrea sclopetorum ierbibus transciuntur, est, quia in ferro rimæ sunt, diuersi: quæ in partibus hiscit, & partes satis male consolidatae, & quia vix visu percipiuntur squamulæ, causa est, vt quum incurvatur, vel percutiuntur, rumpantur: nam si solerter animaduertes, vbi enses, vel cultri in partes exiliant, semper eiusmodi fissuras, & rimas inuenies, & solidæ partes infraetæ semper, & curvaturæ resistunt. Sed quum rimarum causam perquirerem, tandem compiri in ferrariis officinis, vbi ferrum percoquitur, supra ferrum cumulant carbones, & carbonum quisquilijs, dicentes ferrum contumacius coqui, nisi quisquilijs, & carbonis pulvere tumuletur, & cum puluere semper commixtus lapillus, creta, variae fôrdes, laterum fragmenta, aliaq; assulatim congesta, quæ quum in igni liquecant, in superficie bullosas quasdam congeries, vel intus inanitatas, & fissuras causantur, vt minus partes cum partibus coire possint. Vnde & si res vilissima, paruæque considerationis, tamen in causa est, vt hæc inconuenientia succedant, vt igitur hoc impedimentum amoliamur, id censurimus faciendum. In ligneam tinam aquæ plenâ carbuncles projicimus, nā & ipsi in superficiem feruntur (lapi-

des vero, sordes, & lateres deorsum suo nutu procambunt) natantes excipiuntur, & exiccantur, atque his in operibus vni, proh Di, boni quam utile inuentum nacti sunt, nam enses, cūltros, clypeos, loricās, & alia eiusmodi armāēta adeo perfecta fecerint, vt longissimum, & tedium sit recensere: nā ferrea pectora, quae vix duodecim librās transcederent, scloporum ictibus imperiū vidimus. Vnde si temperaturam his addemus, longe meliores consequentur effectus.

*Quomodo Damasceni cultri effigi possint. C. A. P. IX.*

**N**VNC operationes aliquas apponemus non iniuncandas, scilicet quomodo Damasceni cultri iam abolitas maculas rediuias faciamus, & easdem maculas alijs cultris inducamus. Si velimus igitur

*Obliteratas Damasceni cultri vndas rediuis-*  
*uas facere.*

Expoliatur pugio, ensis, vel culter optimè, simili puluere, & oleo, & calcem demum purgetur, vt nulla parte obrenebratus, sed vndiq; clarò nitore coruscet, tunc citrī succo, & remisto cum aqua cōriātorum, quae ex chalcāntho cōficitur, madescat rotus: nam quum siccescit, illico maculae suis locis redibunt, vt vndis fluitare videantur. At si velis

*Maculas incultris Damascenis effingere,*

Idque satis optimè, vt vix à Damascenis internoscantur. Perpoliatur culter satis optimè, vt diximus, ac calcem detergatur, tunc calcem cum aqua remistam manibus agitabis, ac digitis contigendo, ferraciem postea perpolitam contingas, & maculas ex libitu induces, & effinges, vt quę fieris igni, vel Soli resiccati curato, aquam paratam habeas, in qua chalcāthum sit dissolutum, & supra perlinito, nam ubi calx absuerit, tinget nigro colore, mōra temporis interiecta, à quis madefactio, & abluere, ubi calx adfuit, sine tintura erit, & letaberis de effectu. Poteris calce linearum discursus vndulatim effingere. Si quis affectabit

*Damascenum chalybem in opus ducere,*

Hoc modo poteris: nā impertractabile est sine arte, ni-