

Dachdeckungen

Koch, Hugo Darmstadt, 1894

a) Bretter- und Schindeldächer.

urn:nbn:de:hbz:466:1-77292


- 4) die Lehmschindel-, Lehmstroh- und Dorn'schen Dächer;
- 5) die mit Afphalt- und Steinkohlentheer-Präparaten hergestellten Dächer, und
- 6) die Bedachungen mit wasserdichten Leinenstoffen.

a) Bretter- und Schindeldächer.

I) Die Bretterdächer find die schlechtesten von allen, sowohl bezüglich der Haltbarkeit als auch der Feuersicherheit, und werden höchstens bei Bauwerken angewendet, welchen nur eine kurze Dauer bestimmt ist. Die Bretter wersen sich, reißen und spalten auf, verlieren die Astknoten, wodurch Löcher entstehen, und bilden desshalb dann nicht einmal eine dichte Bedachung, wenn die Fugen nach Möglichkeit künstlich gedichtet sind; auch müssen sie einen schützenden Anstrich erhalten, um sie etwas widerstandssähiger gegen die Witterungseinslüsse zu machen.

Die Bretter können parallel zur First- und Trauflinie oder senkrecht zu diesen gelegt werden. Bei ersterer Lage werden dieselben an einer Seite gestülpt, und zwar so auf die etwa 1,25 m von Mitte zu Mitte von einander entsernten Sparren ge-





nagelt, dass sie sich an einer Kante mindestens 6 bis 8 cm weit überdecken, bei flachen Dächern mehr (Fig. 1). Die Traufbretter erhalten eine keilförmige Unterlage, während das der Wetterseite zugekehrte Firstbrett das jenseitige mindestens 6 cm

überragt; besser ist es jedoch, die Firstsuge mit Fig. 3. einem Asphaltpappstreisen zu benageln.


Fig. 2.



Für nur vorübergehenden Zwecken dienende Buden, alfo Wirthschafts-, Jahrmarktsbuden u. s. w., empfiehlt sich eine Besestigung der Bretter mittels eiserner Haken, von etwa 25 mm breitem und 2 mm starkem Bandeisen hergestellt (Fig. 2 u. 3), wobei nur das Trauf- und Firstbrett set zu nageln sind, also die übrigen Bretter für spätere Benutzung unverletzt bleiben. Die Haken sind in Entsernungen von 1,00 bis 1,50 m anzubringen.

Die Stöße der Bretter werden gleichmäßig auf einem und demfelben Sparren angeordnet und die Stoßfugen durch fenkrecht vom First bis zur Trause reichende Bretter gedichtet. Eben so pflegt man an den Giebeln zur Dichtung der dort sich überall zeigenden, keilförmigen Fugen Windbretter die Sparren entlang anzunageln.

Die Eindeckung der Dächer mit zur Sparrenrichtung parallelen Brettern erfordert zunächst eine Unterlage von in Entsernung von 1,25 bis 1,50 m quer genagelten Brettern oder auch starken Dachlatten. Einfacher wäre es, die Sparren hierbei pfettenartig zu legen. Ueber diesen Querbrettern oder -Latten bildet die Brettlage



entweder eine gestülpte Verschalung, oder die Fugen der dicht an einander gestofsenen Bretter werden durch darüber genagelte Dachlatten gedichtet; Fig. 4 u. 5 machen diese Construction deutlich.

Als Anstrichmasse für alle derartigen Dächer empfehlen sich Kreosotöl, Carbolineum (Kreosotöl mit einigen Zuthaten), Steinkohlen- oder Holztheer. Die Theer-



anstriche werden mit Sand oder Hammerschlag überstreut und müssen, wie auch die anderen, öfters erneuert werden.

Als Dachneigung ist das Verhältniss 1:3 (Höhe zur Gebäudetiefe) anzunehmen. Von forgfältigeren Bretterdach-Conftructionen, wie sie früher hin und wieder angewendet wurden, ist ihrer Kostspieligkeit und Unzweckmäßigkeit wegen entschieden abzurathen ²).


Die Schindel- und Spandächer find besser, aber fast noch seuergefährlicher, als die Bretterdächer, weil die kleinen Schindeln bei einem Brande vom Winde weit fortgeführt und somit anderen, mit brennbarem Material gedeckten Dächern sehr gefährlich werden. Ihre Verwendung ist desshalb nur noch bei völlig allein stehen-

Schindel dächer.

²⁾ Unter Benutzung von: BREYMANN, G. A. Allgemeine Bau-Conftructions-Lehre etc. Theil 2. 5. Aufl. von H. Lang. Stuttgart 1885. S. 208 u. ff. SCHMIDT, O. Die Eindeckung der D\u00e4cher etc. Jen\u00e4 1885. S. 4 u. ff.


den Häusern gestattet und beschränkt sich zumeist auf Gebirgsgegenden, wo Holz billig, Stein- oder anderes seuersicheres Material aber schwer erreichbar ist³).

Die im schlesischen Gebirge, im Harz und im Fichtelgebirge gebräuchlichen Schindeln haben einen keilförmigen Querschnitt (Fig. 6), an der einen Kante etwa



2 cm ftark und an der anderen zugeschärft, damit man sie beim Eindecken in die an der stärkeren Kante befindliche, etwa 2 bis 2½ cm tiese Nuth einschieben kann. Ihre Länge beträgt 63 bis 70 cm, ihre Breite 8 bis 12 cm und darüber. Die Besestigung ersolgt auf Schalung oder auf Lattung, die bei Winkeldächern etwa 47 cm weit, bei


flacheren entsprechend enger, bis 30 cm, zu nehmen ist. Hiernach lässt sich der Bedarf leicht ausrechnen. Die zugeschärften Kanten sind der Wetterseite zuzukehren,



damit der Regen nicht in die Nuth eindringen kann. Auf die Lage der Stofsfugen zweier über einander liegender Schichten wird, abweichend von dem Verfahren bei Ziegeldächern, keine Rückficht genommen, und jede Schindel, wo sie die untere überdeckt, mit dieser zusammen auf der Schalung oder Lattung mit einem Nagel besestigt, während am oberen Ende nur immer die fünste oder sechste einen Nagel erhält. Die Trausschicht liegt auf einem keilförmigen Brette; die Firstschicht der Wetterseite steht etwa 8 cm über. Die Eindeckung der Grate und Kehlen mit schmaleren, schräg zulausenden Schindeln geht aus Fig. 7 hervor. Auch zur Bekleidung der Wände wird dieses Material gebraucht 4), in einzelnen Gegenden Schlesiens und Oesterreichs auch zur Unterlage für Schieferdächer.

Die von Schweden aus in Norddeutschland eingeführten Schindeln sind kleiner, 47 cm lang und 10 cm breit, und haben

eine von 8 auf 5 mm abnehmende Dicke. Die Verlattung erfolgt in Abständen von 14,5 cm. Aehnliche Schindeln von Buchenholz, 1,00 m lang und 0,15 m breit angefertigt,



werden im Rhöngebirge zur Bekleidung von Wänden (»Wettbretter«), befonders bei Scheunen, benutzt, deren Fache dann unausgemauert bleiben. Die Dauer diefer Schindeln ohne Anstrich wird auf 30 bis 40 Jahre geschätzt.

In Thüringen find fowohl zur Eindeckung als auch zur Wandbekleidung Brettchen von etwa 2cm Stärke, 12cm Breite und 60cm Länge, an den Seiten mit keilförmiger Spundung versehen, gebräuchlich (Fig. 8).


Die in vielen Gegenden Deutschlands, der Schweiz, Frankreichs u. f. w. verwendeten Dachfpäne haben fämmtlich die Form der gewöhnlichen Biberschwanz-Dachziegel und unterscheiden sich von einander nur durch das Format und die Besestigungsart. In der Gegend von Cassel und

4. Spandächer

³⁾ Siehe auch Fußnote r (S. 1).


⁴⁾ Siehe hierüber Theil III, Band 2, Heft 1 (Art. 380, S. 448) diefes "Handbuches",

Marburg werden die Gebäude auf Lattung in etwa 12 cm Abstand im Verbande (Fig. 9) mit Eichenholzspänen bekleidet, welche gewöhnlich 0,36 m lang, 0,10 m breit und im Mittel 0,012 m stark sind. Die Stärke ist oben geringer als unten, wo sie abgerundet oder zugespitzt werden. Große Aehnlichkeit damit haben die in der Schweiz und im Schwarzwalde üblichen, die gewöhnlich aus Nadelholz geschnitzt sind. Dieselben sind sehr klein, nur 5 bis 6 und 6,5 cm breit und 11 bis 18 cm lang, oben etwa 2, unten 5 cm stark und abgerundet. Es sind hiervon etwa 710 Stück auf 1 qm Be-



dachung zu rechnen. Die Eindeckung auf Schalung erfolgt im Verbande fo, daßs die Späne überall mindestens doppelt, gewöhnlich aber drei- und mehrfach liegen (Fig. 10).


In einigen Gegenden Württembergs werden dagegen Späne von 0,85 bis 1,10 m Länge und 13 bis 16 cm Breite, fog. »Lander«, benutzt, welche mit Holznägeln auf gespaltenen Stangen von 8 bis 13 cm Durchmesser befestigt werden, fo dass sie sich überall dreisach überdecken (Fig. 11). Die Trauf- und Firstreihen werden doppelt angeordnet, letztere an der Wetterseite wieder 8 cm hervorragend. Die überstehenden Dachtheile sind zum Schutz gegen das Herabwehen des Deckmaterials durch den Sturm am



besten zu schalen, die Giebel mit Windbrettern zu versehen und die Dachslächen mit großen Steinen zu belasten.

Zum Schutz gegen Fäulnis werden die Schindel- und Spandächer häufig ge-

theert und gefandet; beffer ift es jedoch, diefelben auch gegen Feuersgefahr einigermaßen zu fichern, und hierfür wird als Anftrich empfohlen: 4 Theile Wafferglas-Gallerte von 33 ° Beaumé und 2 Theile Regenwaffer; diefe Mifchung durchdringt das Holz etwa 2,5 mm tief und bildet eine im Waffer unlösliche Maffe. Von anderer Seite wurden zu gleichen



Zwecken 100 Theile Chlorcalcium (in warmem Waffer gelöst), vermischt mit 15 Theilen Aetzkalk, verwendet; doch auch derart getränkte Holzdächer werden nie als abfolut seuersicher betrachtet werden können ⁵).

LAGOUT. Couvertures économiques à voligeage en rofeaux du Midi. Nouv. annales de la confir. 1857, S. 95. LUCAS. Ueber Scharschindeldachungen. Zeitschr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1871, S. 16.

 ⁵⁾ Unter Benutzung von:
 BREYMANN, a. a. O., S. 210.
 Ueber Holzschindeln. Deutsche Bauz. 1876, S. 335.
 Schwedische Schindeln. Deutsche Bauz. 1876, S. 351.
 Siehe auch: